

## Merkblatt für die Ausführung von **REPOXIT-Granulit**

Durch einen speziellen Aufbau bietet der Granulit-Bodenbelag stark erhöhten Gehkomfort und zusätzlich verbesserte Trittschalldämmung. Als Bindemittel dient ein elastisches Polyurethan.

Gleichzeitig bietet er gute Strapazierfähigkeit und ist reinigungs- und pflegefreundlich.

Als Untergrund eignen sich praktisch alle tragfähigen Konstruktionen.

Normale Schichtdicke ab 6mm.

Eine grosse Farbauswahl steht zur Verfügung, so dass gestalterisch viel Spielraum vorhanden ist.

### **Eigenschaften**

Trittschalldämmung	16 dB
Elastizität	24,6 %
E-Grenze bei Stempeldruck	54 kg/cm <sup>2</sup>
Wärmeleitfähigkeit	0,18 W/mK
Wärmeableitwiderstand	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Brandkennziffer	5,3